



# NORDFLEX

## ALKIDINIAI DAŽAI AK-C 0101-01

### Techninis duomenų lapas

#### PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS

Greitai džiūstantis, pramoninis, alkidinis dažas. Pagrindinės savybės: optimali adhezija su metalu, blizgus, paprastas naudoti. Tinkamas transporto priemonių ir metalo konstrukcijų, žemės ūkio technikos, įrankių ir kitų įrenginių dažymui.

#### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS



*Plienas, geležis:* paviršius turi būti nušlifuotas arba nuvalytas su smėliasrove iki balto metalo. Rūdys turi būti visiškai pašalintos. Nuriebalinkite su antsilikonu.




Jei konstrukcijų paruošimo metu neįmanomas nuvalymas su smėliasrove, arba jei konstrukcijos užterštos aliejais, tepalais ar kitais lubrikantais, tokiu atveju paviršius turi būti plaunamas kelis kartus su atitinkamomis valymo priemonėmis.

#### REKOMENDUOJAMI GRUNTAI

Rekomenduojami produktai paviršiaus gruntavimui prieš dažymą:  
1K alkidiniai gruntai - AK-P 0101, AK-P 0102, AK-P0501.

#### PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI





Produktas		Svoris/Tūris
<b>A</b>	AK-C-0101-01	1,000
<b>B</b>	Skiedikliai: R-0101/R-0103/R-0701/R-0801	100-200

Norint sutrumpinti dangos džiūvimo laiką, dažant tiesiai ant metalo, taip pat norint pagerinti dangos stiprumą, rekomenduojama į dažų mišinį įpilti 10 % H-0201 kietiklio (dažymo metu).

#### PRODUKTO NAUDOJIMAS



Metodas	Dažymo pistoletas	Beoris, elektrostatinis (Airmix)
		
Klampumas prie 20°C	20-25 sek.	40-60 sek.
Purkštuko diametras	1,2-1,4 mm; 1,2-1,4 mm HVLP	0,23-0,25 mm
Oro slėgis	4 bar; 2-2.5 bar HVLP	2,0-3,0 bar
Medžiagos slėgis	-	100 bar


## DŽIŪVIMAS



Ore prie +20°C	
Nelimpa dulškės	15-20 min.
Galima liesti	3 valandos
Giluminis (pilnai išdžiūna)	24 valandos
Tarpinis	10-15 min.



## DUOMENYS



Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis (2 sluoksniai)	-
Rekomenduojamas sausos plėvelės storis (2 sluoksniai)	50-70 µm
Teorinė išeiga prie 50 µm	6,5 m <sup>2</sup> /kg; 7,5 m <sup>2</sup> /l
V.O.C.(lakių organinių junginių)	408,82 g/l
Sausųjų dalelių kiekis	640g/l; 71% masės; 54% tūrio;
Santykinis svoris	1.3 kg/l



## SAUGOJIMAS



Galiojimo laikas – 6 mėnesiai sandariose originaliuose pakuotėse.




Rekomenduojama laikymo temperatūra +20°C

## PASTABOS



Prieš dažant dažai turi būti gerai išmaišyti.



Rekomenduojama patikrinti spalvos atitikimą.



Būtina laikytis nurodymų pateiktų medžiagos duomenų lape ir ant produkto etiketės.

Šioje dokumentacijoje pateikiama informacija buvo kruopščiai surinkta. Ši informacija yra paremta mūsų žiniomis apie produktą pagal išleidimo datą. Tai informacinis leidinys. Mes neatsakome už tikslumą ir užbaigtumą. Vartotojas pats turi įsitikinti, kad produktas tinka jo poreikiams.

Šios informacijos intelektinė nuosavybė, patentai, prekės ženklai ir teisės yra saugomos. Visos teisės yra saugomos.

Gamintojas gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti ir/arba panaikinti visą arba dalį šios informacijos ir neįsipareigoja atnaujinti informacijos. Visos instrukcijos taikomos visiems pakeitimams ateiityje.