



NORDFLEX

POLIURATENINIAI DAŽAI **PUR-C 0102**

Techninis duomenų lapas

PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS

2K poliuretaninė danga pasižyminti atsparumu, nepalankiomis oro sąlygoms. Greitas džiūvimas. Geros užpildymo savybės, suformuoja optimalios išvaizdos galutinę dangą.

Dėka savo charakteristikų gali būti naudojama plačiam spektrui metalo ir plastiko gaminių.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS



Visiškai išdžiūvusi, skiedikliui atspari, gerai izoliuota ir lengvai nušlifuota nauja arba sena dažų danga.




Paviršius padengtas tinkamu gruntu, užpildu arba glaistu.

REKOMENDUOJAMI GRUNTAI

Rekomenduojami produktai paviršiaus gruntavimui prieš dažymą:

2K epoksidinis gruntas: EP-P-0101.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI



	Produktas	Svoris/Tūris	Gyvybingumas
A	PUR-C-0102	1,000	
B	Kietiklis H-0105 (normalus)	500	6 val.
	Kietiklis H-0101(greitas)	200	3 val.
C	Skiediklis: R-0201	0-200*	

PRODUKTO NAUDOJIMAS



Metodas	Dažymo pistoletas
Klumpumas prie 20°C	20-25 sek.
Purkštuko diametras	1,2-1,4 mm; 1,2-1,4 mm HVLP
Oro slėgis	3,5 bar; 2-2,5 bar HVLP
Medžiagos slėgis	-

DŽIŪVIMAS




Ore prie +20°C	
Nelimpa dulkės	60 min.
Galima liesti	5-6 val.
Giluminis (pilnai išdžiūna)	18-36 val.
Tarpinis	20-30min.



Kameroje prie +60°C	
Nelimpa dulkės	-
Galima liesti	20-30 min.
Giluminis (pilnai išdžiūna)	45 min.
Tarpinis	10-20min.



DUOMENYS



Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis (2 sluoksniai)	-
Rekomenduojamas sausos plėvelės storis (2 sluoksniai)	50-60 μm
Teorinė išeiga prie 50 μm	12,1 m ² /l
V.O.C.(lakių organinių junginių)	440 g/l
Sausųjų dalelių kiekis (pagal tūrį)	60.5%
Santykinis svoris	1.49 kg/l (balta spalva) 1,17kg/l (juoda spalva)



SAUGOJIMAS



Galiojimo laikas – 6 mėnesiai sandariose originaliuose pakuotėse. Dažus sumaišius su kietikliu - gyvybingumas 2-3 valandos.



Rekomenduojama laikymo temperatūra +20°C

NORD FLEX

PASTABOS



Prieš dažant dažai turi būti gerai išmaišyti.



Rekomenduojama patikrinti spalvos atitikimą.



Būtina laikytis nurodymų pateiktų medžiagos duomenų lape ir ant produkto etiketės.

Šioje dokumentacijoje pateikiama informacija buvo kruopščiai surinkta. Ši informacija yra paremta mūsų žiniomis apie produktą pagal išleidimo datą. Tai informacinis leidinys. Mes neatsakome už tikslumą ir užbaigtumą. Vartotojas pats turi įsitikinkite, kad produktas tinka jo poreikiams.

Šios informacijos intelektinė nuosavybė, patentai, prekės ženklai ir teisės yra saugomos. Visos teisės yra saugomos.

Gamintojas gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti ir/arba panaikinti visą arba dalį šios informacijos ir neįsipareigoja atnaujinti informacijos. Visos instrukcijos taikomos visiems pakeitimams ateityje.

NORD FLEX