



NORDFLEX

POLIURATENINIAI DAŽAI **PUR-C 0104**

Techninis duomenų lapas

PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS

2K poliuretaninė danga pasižymi atsparumu, nepalankiomis oro sąlygoms. Greitas džiūvimas. Geros užpildymo savybės, suformuoja optimalios išvaizdos galutinę dangą.

Dėka savo charakteristikų gali būti naudojama plačiam spektrui metalo ir plastiko gaminių.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS



Visiškai išdžiūvusi, skiedikliui atspari, gerai izoliuota ir lengvai nušlifuota nauja arba sena dažų danga.



Paviršius padengtas tinkamu gruntu, užpildu arba glaistu.


REKOMENDUOJAMI GRUNTAI

Rekomenduojami produktai paviršiaus gruntavimui prieš dažymą:

2K epoksidinis gruntas: EP-P-0101.

2K PUR gruntas PUR-P 0301


PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI



| | Produktas | Svoris/Tūris | Gyvybingumas |
|----------|---------------------------------|--------------|--------------|
| A | PUR-C-0104 | 1,000 | |
| B | Kietiklis H-0105 (standartinis) | 500 | 6 val. |
| | Kietiklis H-0101(greitas) | 300 | 3 val. |
| C | Skiediklis: R-0201 | 0-200* | |

PRODUKTO NAUDOJIMAS



| Metodas | Dažymo pistoletas |
|---------------------|--|
| |  |
| Klampumas prie 20°C | 20-25 sek. |
| Purkštuko diametras | 1,2-1,4 mm; 1,2-1,4 mm HVLP |
| Oro slėgis | 3,5 bar; 2-2,5 bar HVLP |
| Medžiagos slėgis | - |

DŽIŪVIMAS




| Ore prie +20°C | |
|-----------------------------|------------|
| Nelimpa dulkės | 60 min. |
| Galima liesti | 8-10 val. |
| Giluminis (pilnai išdžiūna) | 18-36 val. |
| Tarpinis | 20-30 min. |



| Kameroje prie +60°C | |
|-----------------------------|------------|
| Nelimpa dulkės | - |
| Galima liesti | 20-30 min. |
| Giluminis (pilnai išdžiūna) | 45 min. |



DUOMENYS



| | |
|--|---|
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis (2 sluoksniai) | - |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis (2 sluoksniai) | 50-60 μm |
| Teorinė išeiga prie 50 μm | 12,2 m ² /l |
| Sausųjų dalelių kiekis (pagal tūrį) | 61 % |
| Santykinis svoris | 1,49 kg/l (balta spalva) 1,17kg/l (juoda spalva) |



SAUGOJIMAS



Galiojimo laikas – 6 mėnesiai sandariose originaliuose pakuotėse. Dažus sumaišius su kietikliu - gyvybingumas 2-3 valandos.



Rekomenduojama laikymo temperatūra +20°C

NORD FLEX

PASTABOS



Prieš dažant dažai turi būti gerai išmaišyti.



Rekomenduojama patikrinti spalvos atitikimą.



Būtina laikytis nurodymų pateiktų medžiagos duomenų lape ir ant produkto etiketės.

Šioje dokumentacijoje pateikiama informacija buvo kruopščiai surinkta. Ši informacija yra paremta mūsų žiniomis apie produktą pagal išleidimo datą. Tai informacinis leidinys. Mes neatsakome už tikslumą ir užbaigtumą. Vartotojas pats turi įsitikinti, kad produktas tinka jo poreikiams.

Šios informacijos intelektinė nuosavybė, patentai, prekės ženklai ir teisės yra saugomos. Visos teisės yra saugomos.

Gamintojas gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti ir/arba panaikinti visą arba dalį šios informacijos ir neįsipareigoja atnaujinti informacijos. Visos instrukcijos taikomos visiems pakeitimams ateityje.

NORD FLEX